



Produktbeskrivning

Wood Tex Wood Oil är en produkt för oljebehandling av utvändiga snickerier. Skyddar ytan samtidigt som träets struktur och ådring syns.

Egenskaper

Vattenbaserad träolja med vattenavvisande egenskaper.
Pigmenterad träolja skyddar bäst mot solens skadliga UV-strålar.
Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användningsområde

Trädäck, staket och trädgårdsmöbler.
Ljusa och mörka väderbeständiga träslag och tryckimpregnerat trä.
Förutsättning att underlaget är rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:

Se produktens tekniska datablad.

Rengöring

Allmän rengöring

Det förutsätts att rengöring enbart kan ge ytan ett tillfredsställande utseende.
Ytan är målad, träskyddad, intakt och fastsittande. Nedsmutsningen är betingad av miljöbelastning och väder, med lösa avlagringar av smuts eller andra föroreningar.

Ytan tål befuktning och är resistent mot alkaliska rengöringsmedel.
Rengöring kan utföras för vanligt förekommande smuts och skitt eller mögel och påväxt.
Rengör ytan och reparera eventuella skador en gång om året eller vid behov.

Rekommenderat rengöringsmedel

Flügger Facade Clean, Flügger Facade Anti-green eller liknande.

Underhåll

Enkelt underhåll

Förutsättning: Ytan är transparent och enhetlig, i stort sett intakt med några små hål eller sprickor. Befintligt oljebehandling är fastsittande, hållbar och svagt sugande. Ytan är något nedsmutsad/blekad och något förvittrad. Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Mindre mögel/svamptillväxt kan förekomma. Fukthalt i trä max. 18%.

Underhåll: Ytan tvättas med påföljande slipning. Eftersom det bara oljas en gång är valet av kulör begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget. Torka av överflödig träolja för att undvika lackskikt.

Allmänt underhåll

Förutsättning: Ytan är transparent och enhetlig, i stort sett intakt med små hål, sprickor och ojämnheter. Befintligt oljebehandling är fastsittande, hållbar och enhetligt sugande. Ytan är nedsmutsad/blekad och förvittrad. Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Mögel/svamptillväxt kan förekomma. Fukthalt i trä max. 18%.

Underhåll: Ytan rengörs och tvättas med efterföljande slipning och spackling av små hål och sprickor, så att ytan framstår jämn och enhetlig. Eftersom den kan oljas två gånger, beroende på träets absorptionsförmåga, är valet av färg inte begränsat till nyanser som inte avviker avsevärt från underlaget. Torka av överflödig träolja för att undvika lackskikt.

Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes. Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling. Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning. Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår.

Reparation ska alltid utföras med samma material och batchnummer som ursprungligen användes.

Större skador repareras om möjligt med verktyg liknande det som ursprungligen användes. Där det inte är möjligt att reparera större skador acceptabelt genom fläckreparation behandlas hela ytor med avgränsning upp till hörn, fogar och liknande.

Förvaring

Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

Avfallshantering

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

Miljöcertifierat byggande

Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger [Document Manager](#)

Hälsa och säkerhet

Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen. Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare. Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

Första hjälp: se avsnitt 4 i SDS

Hantering och förvaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformation: se avsnitt 14 i SDS

Information om lagar och förordningar: se avsnitt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Förbehåll

Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

Behandling

**Behandlat underlag /
typ av underlag**

Målad i färg
Färghamn
Färgnummer
Färgkort

Produktionsnummer

Arbetet utfört av

Datum

Signatur