

Snickeri & Metall 20

Produktbeskrivning

Miljömärkt akrylfärg för snickerier och metall med lätta och smidiga appliceringsegenskaper och extra snygg sammanflytning. Ger en snygg hård halvmatt finish. Lämplig till projekt där höga krav på estetik och medelkrav på funktion ställs.

- Snygg sammanflytning
- Hård yta
- Snygg halvmatt finish



Märkningar



Användning

Används inomhus på grundmålat eller tidigare behandlat trä och på rostskyddad metall. Dörrar, dörrkarmar, fotlister, köksdörrar, fönsterbräddar och möbler.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Missfärgning från nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda och blanka ytor mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.
Applicera 1-2 gånger. Vissa kulörer kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel eller korthårig målarrulle.
Välj verktyg utifrån krav på finish.
Påför vått i vått under målningsprocessen och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Halvmatt hård yta.

Tål efter genomhärdning rengöring med milda rengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, fuktskador eller nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den vid ett senare tillfälle. Då minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|--|-----------------------------|
| Glans | Halvmatt;20 |
| Densitet (kg/l) | 1.29 |
| Torrhalt: Vikt % | 53 |
| Torrhalt: Vol % | 41 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.) | 9 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 6 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar) | 10 |
| Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998 | Class 1 |
| Utspädning | Vatten |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

september 2023

Ersätter TDS version

januari 2023