

# Facade Primer

## Produktbeskrivning

Färglöst grundmedel för mineralhaltiga underlag. Ger en effektiv förankring och vidhäftning på lätt kritande och sugande underlag.

- Mineralhaltiga underlag
- Förbättrar vidfästningen.
- Färglös



## Märkningar



## Användning

Lätt färgavgivande och absorberande mineralhaltiga fasader, t.ex. gips, betong och lättbetong före behandling med fasadfärg.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Ytan ska vara vittorr utan betydande kritande och saltutfällningar.

Nya obehandlade mineralhaltiga underlag och kitt måste härdas i minst 4 veckor före behandling.

Tunt putsade tegelstenar som kan tidigast behandlas efter 2 år.

Urlakning av salt och andra vattenlösliga komponenter måste vara slutförd.

Fukt som stiger upp från grunden eller från sprickor som t.ex. vattenavskiljare, murkronor eller andra detaljer i konstruktionen får inte förekomma.

## Behandling

Utfällningar, löst material och målarfärg avlägsnas genom tvättning och rengöring.

Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, svamp och mögel avlägsnas genom rengöring med Facade algtvätt.

Större sprickor ska fyllas med lämpligt material.

# Applicering

Pensel eller rulle.

Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.

Applicera enhetligt vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondens under torkning/hårdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Enhetligt transparent yta.

Färdigbehandlas omedelbart efter torkning.

Oskyddad exponering mot fukt, vatten och solljus bryter ner grundmedlet.

Färdigbehandla med Flüggers fasadfärg.

## OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Det är viktigt att applicera i lämplig skiktjocklek för att underlaget ska vara mättat, men inte är glänsande efter torkning.

## Miljöinformation

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg före tvättning i vatten. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

För denna produkt finns en: [Environmental Product Declaration](#)

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.00
Torrhalt: Vikt %	13
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +2°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

januari 2024

### Ersätter TDS version

oktober 2023