Adhesive 270 Papper och Non-wowen

Produktbeskrivning
Färdigblandat, transparent och förstärkt lim. För uppsättning av sågspånstapet, papperstapet och non-woven tapet, där limmet appliceras på baksidan av tapeten.

- **Tapetlim**
- **Färdigblandat**
- **Lämpligt för lim-/tapetmaskin**

Märkningar

Användning
Inomhus i torra utrymmen för uppsättning av sågspånstapet, papperstapet och non-woven tapet.
På betong, lättbetong, gips, gipsskivor, fibergipsplattor, träfiberplattor, fanerskivor, spånskivor och sandspacklade ytor.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom borttagning och slipning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas genom rengöring.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmålning.
Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas.
Obehandlade, målade och tapetserade underlag grundmålas.

Applicering
På baksidan av tapeten med pensel, rulle eller lim-/tapetmaskin.
Anpassa skikttjocklek efter underlag och väggbeklädnad.
Applicera enhetligt vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Papperskvalitet bör normalt dra ca 10 min innan uppsättning.
Skillnad i skikttjocklek eller annorlunda struktur kan resultera i en ojämn yta.
Otillräcklig skikttjocklek leder till risk för blåsbildning och bristfällig vidhäftning.
Överdriven skikttjocklek leder till risk för krackelering och sprickbildning.
Lim som appliceras på framsidan av tapeten kan leda till synliga fläckar.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid och genomhärdning.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Enhetlig och vidfästande yta.
Förhindrar inte genomslag från knutar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan med försiktighet tills limmet är helt genomhärdat.

OBS!
Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Miljöinformation
Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation.
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
Då minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info
För denna produkt finns en: Environmental Product Declaration

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	12
Torrhalt: Vol %	9
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Utspädning	Vatten, ska vanligtvis inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

juni 2024