

Adhesive 290 Non-woven

Produktbeskrivning

Färdigblandat, transparent och förstärkt lim. För uppsättning av non-woven tapeter, där limmet appliceras på väggen.

- Tapetlim non-woven
- Lätt att applicera
- Kan appliceras med sprutning



Märkningar



Användning

Inomhus i torra utrymmen för uppsättning av non-woven tapet.

På betong, lättbetong, gips, gipsskivor, fibergipsplattor, träfiberplattor, fanerskivor, spånskivor och sandspacklade ytor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom borttagning och slipning.

Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas genom rengöring.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmåling.

Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas.

Obehandlade, målade och tapetserade underlag grundmålas.

Applicering

På vägg med pensel, rulle eller spruta med efter rullning.

Anpassa skiktjocklek efter underlag och väggbeklädnad.

Applicera enhetligt vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Låt klistret torka en liten stund innan uppsättning av tapet.

Skillnad i skiktjocklek eller annorlunda struktur kan resultera i en ojämn yta.

Otillräcklig skiktjocklek leder till risk för blåsbildning och bristfällig vidhäftning.

Överdriven skiktjocklek leder till risk för krackelering, sprickbildning och synliga fläckar.

Lim som appliceras på framsidan av tapeten kan leda till synliga fläckar.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid och genomhärdning.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Enhetlig och vidfästade yta.

Förhindrar inte genomslag från knutar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan med försiktighet tills limmet är helt genomhärdat.

OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation.

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

Då minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

| | |
|---|-----------------------------|
| Densitet (kg/l) | 1.06 |
| Torrhalt: Vikt % | 22 |
| Torrhalt: Vol % | 17 |
| Normal sträckförmåga (m ² /ltr.) | 5 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +15°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Utspädning | Ska inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten |

Nuvarande TDS version

mars 2024

Ersätter TDS version

oktober 2023