

Filler PRO H2O

Produktbeskrivning

Fuktstabil sprutspackel med maximal fyllförmåga för rum som är utsatta för varierande fuktpåverkan. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad färg och glans. Ingår i Flügger H2O våtrumssystem.

- Ingår i Flügger H2O våtrumssystem
- Godkänd till gipsskarvar
- Lättslipad



Märkningar



Användning

Ispackling och bredspackling vid utjämning av puts, betong, lättbetong, pappklädda gipsskivor och tidigare målade ytor.

Illäggning av Flügger godkänd CE-märkt remsa och skarvspackling och utfyllnad av skruvhål på pappklädda gipsskivor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.

Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Hårda, blanka underlag mattslipas.

Spackelmassan appliceras och jämnas ut.

Skarvar på gipsskivor dammas av och spacklas och remsa vänds med den prefabricerade vikningen in mot skarven, trycks fast med spackeln och pressas ner i den våta spackelmassan.

Spackelremsan pressas så långt in att ett tunt lager spackelmassa hamnar på utsidan av spackelremsan.

I samma arbetsflöde skrapspacklas spackelremsan över.

Efter torkning spacklas skarvar och skruvhål två gånger.

Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering

Applicera med airless spruta och jämna ut med bredspackel.

Anpassa valet av munstycke och tryck efter spruta och projektets dimensioner.

Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämna ut spackelmassan.

Kyla / värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Jämn yta för vidare behandling.

OBS!

Gipsskivorna ska vara uppsatta enligt tillverkarens instruktioner och standarder.

Se Flüggers arbetsinstruktion för gipsskivor, spackling av skarvar.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

För denna produkt finns en: [Environmental Product Declaration](#)

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Produkten ingår i MVK godkänt Våtrumssystem.

Link till utförandeanvisning: [Flügger H₂O Våtrumssystem](#)

Tekniska data

Kulör (spackel)	Blåtonad
Densitet (kg/l)	0.99
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	56
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhårdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,86
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2024

Ersätter TDS version

oktober 2024