

Filler Pro LG

Produktbeskrivning

High build handspackel för torra rum. Innehåller lätta fyllmedel med maximal fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad färg och glans.

- High build handspackel
- Maximal fyllningsförmåga
- Svanen godkänd



Märkningar



Användning

Högfyllande spackelmassa för bredspackel och utfyllnad av strukturerade underlag, ex puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor. Finishspackling av pappklädda gipsskivor ovanpå godkänd papprensa ilagd i Sandplast 696 FOG eller Sandplast LB.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning. Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49. Hårda, blanka underlag mattslipas. Spackelmassan appliceras och jämnas ut. Ytan slipas och grundas eller grundmålas innan vidare behandling.

Applicering

Applicera med airless-spruta eller spackelrulle och jämnna ut med bredspackel. Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek. Applicera tillräcklig mängd, bearbeta och jämnna ut spackelmassan. Kyla / värme kan påverka materialets viskositet. Kondensbildning får inte förekomma. Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall. Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning. Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Grå, jämn yta redo för vidare behandling med väggbeklädnad och/eller lämplig tak- eller väggfärg i önskad kulör och glans.

OBS!

Gipsskivorna ska vara uppsatta enligt tillverkarens instruktioner och standarder. Se Flüggers arbetsinstruktion för gipsskivor, spackling av skarvar.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

För denna produkt finns en: [Environmental Product Declaration](#)

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 2A: >320 N

Tekniska data

Kulör (spackel)	Grå
Densitet (kg/l)	0.94
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	58
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,52
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,3
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

mars 2024

Ersätter TDS version

oktober 2023

