

Golv Primer

Produktbeskrivning

Matt grundlack. Fyllig, lätt att slipa och snabbtorkande. Rekommenderas för försegling av obehandlade, nya eller slipade ytor. Grundlacken förseglar träet och minimerar uppkomsten av garvsyra samt limbildning.

- **Snabbtorkande**
- **Minimerar limbindning**
- **Lätt att slipa**



Användning

Grundning av nya obehandlade eller fullständigt rengjorda trägolv. För alla träslag före färdigbehandling med Flügger Floor Varnish med önskad glans och kvalitet.

Underlag

Ska vara obehandlat, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Nytt trä slipas före grundning.
Lack eller färg avlägsnas fullständigt till rent trä genom slipning.
Damsug och torka efter med en väl urvriden trasa.
Färdigbehandlas med Flügger Floor Varnish.

Applicering

Pensel eller rulle.
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.
Påförs vått-i-vått i träsens längsriktning, undvik överlappningar och lackpölar.
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Trægolv ska vara i fuktbalans vid behandling.
Vidhäftningen kontrolleras genom att dra ett mynt vinkelrätt mot den lackerade ytan med fast tryck.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Färglös och enhetlig.
Färdigbehandlas med Flügger Floor Varnish i önskad kvalitet och glans.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Primer
Densitet (kg/l)	1.05
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

oktober 2024

Ersätter TDS version

september 2024