

## 2 in 1 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic är oljebaserade produkter för utomhusträ med god inträgningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Produkterna kan användas vid låga temperaturer.

### Produktbeskrivning

Matt transparent trälasyr och grundfärg i ett. Hämmar mögel- och svamp tillväxt på ytan.

- Enkel och snabb påföring
- Transparent
- Innehåller UV-filter



### Användning

Byggnadsdelar som Carport, uthus, förråd och staket av trä.

För ljusa och mörka träslag inklusive tryck- eller vakumimpregnerat trä, samt underlag som tidigare behandlats med trälasyr och träkonstruktioner som varit utsatta utan ytbehandling.

### Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfallor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.:

Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

### Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, lort, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga på kanterna.

Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.

Tidigare målade / lackerade ytor måste rengöras helt.

Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

### Applicering

Pensel eller roller.

Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

# Förväntat resultat

Matt och transparent. Förväntat hållbarhet 4 år.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skiktjocklek, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.

## OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i lacknafta. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	34
Torrhalt: Vol %	29
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

## Nuvarande TDS version

februari 2023

## Ersätter TDS version

februari 2022