

# Adhesive H2O

## Produktbeskrivning

Färdigblandat, transparent våtrumslim. Används för ytor som utsätts för tillfällig fuktexponering. Ingår i Flügger H2O våtrumssystem. Där limmet inte ingår i ett våtrumssystem används produkten för ytor som utsätts för skiftande fuktexponering.

- Ingår i Flügger H2O våtrumssystem
- Lätt att bearbeta
- Lång öppentid



## Märkningar



## Användning

Bad och toalett, våtutrymme.

Används i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar om krav på underlag, prestanda, vatten- och ångtätethet. På betong, lättbetong och puts.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.

Hårda, jämna underlag mattslipas.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas.

## Applicering

Pensel eller rulle.

Anpassa skiktjocklek efter underlag och väggbeklädnad.

Applicera enhetligt vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Skillnad i skiktjocklek eller annorlunda struktur kan resultera i en ojämn yta.

Otillräcklig skiktjocklek leder till risk för blåsbildning och bristfällig vidhäftning.

Överdriven skiktjocklek leder till risk för krackelering, sprickbildning och synliga fläckar.

Lim som hamnat på framsidan kan leda till synliga fläckar.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid och genomhärdning.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Enhetlig fuktstabil yta.

Tål inte konstant fukt och vattenexponering.

Kan övermålas när väggbeklädnad och lim har torkat till fullo.

Belasta ytan med försiktighet tills limmet är helt genomhärdat.

## OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation.

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

Då minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Kompletterande info

För denna produkt finns en: [Environmental Product Declaration](#)

Produkten ingår i MVK godkänt Våtrumssystem.

Link till utförandeanvisning: [Flügger H<sub>2</sub>O Våtrumssystem](#)

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.05
Torrhalt: Vikt %	31
Torrhalt: Vol %	27
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Lång sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l)	5
Kort sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## Nuvarande TDS version

mars 2024

## Ersätter TDS version

november 2023