

Interior High Finish 5

Produktbeskrivning

Matt akrylatbaserad mellan- och finishfärg med speciellt goda appliceringsegenskaper, god utflytning och hög täckförmåga. Lämplig till ämnen där estetiska och medelhöga krav på funktion ställs.

- Bra utflytning
- Mellan- och finishfärg
- Matt yta



Märkningar



Användning

Trätak och träpaneler eller mellanfärg på tidigare behandlat trä och på järn och metall med rostskydd.

Underlag

Måste vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49 och behandlas med Iso Primer.

Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas efter behov med Fix Primer.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Nytt eller bart rengjort trä grundas med Stop Primer.

Applicera 1-2 gånger. Vissa färger kräver extra behandlingar.

Applicering

Pensel, ruller eller spruta

Välj verktyg utifrån krav på finish

Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning

Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor

Skillnad i ytstruktur kan resultera i nyansskillnader

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet

Materialtemperatur vid sprutning min. 12 °C

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat

Förväntat resultat

Matt täckande yta.

God sammenflytning.

Tål vanlig tillsmutsning, användning relaterade slitage och rengöring med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande på grund av överskottspigment kan förekomma.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.38
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	38
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	18
Utspädning	Vatten. Ska inte förtunnas vid sprutning.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

oktober 2024

Ersätter TDS version

maj 2024