

# Iso 5

## Produktbeskrivning

Matt vägg- och takfärg med spärrande egenskaper mot genomslag från vattenlösliga färgämnen. Rekommenderas för lokaler med medel funktionella krav utsatta för måttlig smuts och slitage.

- Vägg- och takfärg
- Låg glans
- Spärrande egenskaper



## Användning

Vardagsrum, entréer, kontor, kök, företagslokaler och butiker.

Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor och tidigare målade underlag där det finns risk för genomslag, t.ex. av sot-, nikotin- och torra vattenfläckar.

## Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

## Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.

Vattenlösliga missfärgningar, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.

Matt slipa hårda, släta ytor.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Svårt nedsmutsade eller missfärgade underlag behandlas med Flügger Stop Primer.

Applicera 1-2 gånger beroende på genomslag.

## Applicering

Pensel eller roller.

Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna funktion och finish.

## Förväntat resultat

Matt yta med enhetlig struktur och låg glans.

Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

# OBS!

Kan dessutom användas på trätak och panelväggar.

Vid sprutmålning finns risk att munstycke, filter, slang och pump sätts igen om inte dessa är helt rengjorda från annat material.

## Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Spärrande färg
Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

juli 2024

### Ersätter TDS version

maj 2024