

Natural Wood Boat Varnish

Produktbeskrivning

Natural Wood Boat Varnish är en uretanalkydlack speciellt för behandling på trä. Ger en robust, väder- och saltvattentålig yta. Natural Wood Boat Varnish är tillgängligt halvblank eller blank.

Användning

Inomhus och utomhus för lackering av trä.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.

Behandling

Rengör tidigare lackerade ytor med Natural Wood Wood Cleaner.

Tidigare lackerade ytor ska mattslipas.

Torka av med en välvridd trasa.

Obehandlat trä utomhus kan grundas med Natural Wood Boat Varnish utspädd med 10-20% lacknافتا.

Det bästa resultatet uppnås med 3 behandlingar innan idrifttagning.

Applicering

Pensel.

Efter grundning, applicera 3 lager oförtunnad Natural Wood Boat Varnish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Kondensbildning under torkning / härdning får inte förekomma.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Färglös och glansig yta som framträder mättat och enhetligt i glans och finish.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av lack.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation.

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.



Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Glans	Blank;Halvblank
Densitet (kg/l)	0.90
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	40
Normal sträckförmåga (m ² /litr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Densitet	NW BOAT
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

maj 2024

Ersätter TDS version

mars 2024