

Metal Pro Rostskyddsprimer

Produktbeskrivning

Alkydoljeprimer med korrosionsskyddande egenskaper.

- Alkydolja primer
- Korrosionsskydd
- För svart järn/stål

Användning

Korrosionsskydd av metall som utsätts för medel exponering, varierande temperatur och luftfuktighet.

Inomhus och utomhus på svart järn/stål och verkstadsgrundade ämnen.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.

Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

Behandling

Smuts, skit, fett, olja, salter och kritande material avlägsnas med Flügger Metal Pro Cleaner.

Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Flügger Facade Anti-green.

Avlägsna glödska, rost, främmande partiklar och löstsittande färg genom skrapning, maskinslipning eller stålborstning (ST 2 enligt ISO 8501).

Mattslipa släta, blanka ytor.

Applicera 2 skikt primer och 3 skikt täckfärg.

Applicering

Pensel eller spruta.

Applicera 1:a skiktet primer omedelbart efter rengöring.

Applicera efterföljande skikt omedelbart efter att 1:a skiktet är torrt för övermålning.

Avsluta med:

Inomhus: Interior High Finish eller Strong Finish.

Utomhus: Metal Pro Metallack.

Förväntat resultat

Matt, täckt yta.

OBS!

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.



Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	79
Torrhalt: Vol %	55
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Lång sträckförmåga (m ² /l.)	12
Kort sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	1
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

juli 2024

Ersätter TDS version

juli 2022