

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarb och naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som för själv-användning.

## Produktbeskrivning

Matt robust PU-förstärkt akryllack. Rekommenderas för ytor behandlade med KABRIC Floor som utsätts för medelhöga funktionskrav, lätt trafik, slitage på grund av användning och lätt smuts. Framhäver ytans estetiska och visuella utseende.

- **PU-förstärkt akryllack**
- **Robust**
- **Matt**

## Användning

Vardagsrum, kök och rum med liknande användningsområde utan vattenpåverkan. Används på underlag behandlat med KABRIC Floor.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.  
Applicera 3 lager KABRIC Floor Strongcoat Matt med pensel och/eller rulle.

## Applicering

Pensel och rulle.  
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish.  
Stäng av golvvärmen medan behandlingen pågår. (Stäng av ev. golvvärme innan behandling påbörjas och under behandlingarna)  
Efter behandlingen slås golvvärmen gradvis på.  
Applicera jämnt vått-i-vått, undvik överlappningar och lackpölar.  
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.  
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.  
Kondens under torkning/härdning får inte förekomma.  
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.  
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.  
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

# Förväntat resultat

Matt hållbar och reptålig med smutsavvisande egenskaper.

Fyllig finish med optimal sammanflytning.

Tål rengöring, inklusive fläckrengöring med rengöringsmedel utan slipmedel pH > 2 < 9, vatten, borste och trasa.

Fuktrelaterade dimensionella förändringar från underlaget kan leda till synliga markeringar på den färdiga ytan.

Belasta ytan med försiktighet tills lacken är helt genomhärdad.

Ytan tål lättare användning efter 24 timmar.

## Tips

Sätt möbeltassar i filt på möbler för att minimera märken och repor.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.03
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## Nuvarande TDS version

juli 2021