

# Stålplast Micro

**Produktbeskrivning:**

Stålplast Micro är ett mycket lättarbetat och lättslipat 2-komp. polyesterspackel.

**Användningsområde:**

Lämpliga användningsområden är bl.a. vid lagning av plåtskador på bilar och husvagnar, vid vissa skador på båtar, till att limma och laga järn, keramik, sten, stål, trä m.m.

**Teknisk information:**

Basmaterial:	Omättad polyester
Härdartyp:	50%-ig bensoylperoxid
Spec. vikt:	Ca. 0,8 kg/lit
Flampunkt:	Ca. +31°C
Brandklass:	2b
Geltid vid +25°C:	5 min. (2% härdare)
Härddtid:	10-15 min.
Emballage:	Komp.A (spackel) levereras i burk. Komp.B (härdare) levereras i tub.
Blandnings- förhållande:	Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant
Lagringstid:	1 år

**Bruksanvisning:**

Stålplast Micro komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B på t. ex. en glaseller träskiva. Blanda inte mer åt gången än vad som förbrukas inom 4-5 minuter.

**Applicering:**

Stålplast Micro appliceras med stål- eller gummisspackel. Bästa arbetstemperatur är +20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härddtiden ca. 15 min. Rengör arbetsverktygen och blandningsplattan efter användning med etylacetat eller thinner.

**Efterbehandling:**

Efter ca. 15-20 minuter är Stålplast Micro, om så önskas, klar att slipa. Med pansarfi I eller slippapper (80-papper eller fi nare) kan den härdade plasten slipas till jämnhet. Stålplast Micro måste uthärda (ca. 25 minuter) innan ytan får utsättas för temperaturer över +70°C. Detta för att undvika att fyllnadsmaterialet blir förstört. Extremt lättslipat (oavsett ålder).

**Förpackningar:**

Artikelnr.	
10903	0,18 L
10901	0,55 L
10902	1,3 L

